

PRO-X 800

VANDRESISTENT

#285 Pro-X 800 er en vandresistent, calciumsulfonatkomplexfedt. En højtryksfedt til applikationer med chockbelastning, tryk, lave omdrejninger eller i applikationer med forekomst af vand.

TRYK & LAVE OMDREJNINGER

Pro-X 800 er en vedhæftende fedt til lejer med lave hastigheder og til bøsninger som udsættes for stød- og chockbelastninger, til køretøjer, industri, skov-, landbrug- og entreprenør-maskiner.

VANDBAST

Pro-X 800 er en calciumsulfonatkomplexfedt med ekstra høj vandresistens til brug i våde og ætsende miljøer.

CENTRALSMØRING

Pro-X 800 er enestående til central-smøring. Anbefales NLGI 2, skal NLGI 0 anvendes ved vintertid for at sikre optimal pumpbarhed.

RESISTENS MOD UDTØRRING

Pro-X 800 er særligt resistent mod udtørring i smørekanaler og er udviklet til at forhindre at baseolien adskilles fra fortykkelsesmidlet således at fedten undgår såkaldt "blødning".

OMDREJNINGER I LEJER

Pro-X er udelukkende til laveomdrejninger i lejeapplikationer p.g.a. baseoliens høje viskositet og den kraftige vedhæftning.

SPECIFIKATION

NLGI 0: DIN 51502, KP0E-30, ISO 6743, ISO-L-XCBF0.

NLGI 2: DIN 51502, KP2K-20, ISO 6743, ISO-L-XCBIB2.

FORDELE

- Høj vedhæftning
- Lav udpresning
- Vandresistent
- Oxidationsstabil
- Meget god termisk stabilitet
- Højt droppunkt
- God pumpbarhed
- Enestående i centralsmøring
- NLGI 2 (Sommer)
- NLGI 0 (vinter)

ANVENDELSESOMRÅDER

Rullelejer · Kuglelejer · Ledlejer · Glidelejer · Bøsninger · Chassidele · Transport · Entreprenør · Landbrug · Skovbrug · Industri · Marine. m.m.

BRANCHER

Industri · Entreprenør · Landbrug · Skovbrug · Marine og træpilleindustri



Farve : Transparent rød
NLGI : #0 & #2

Viskositet 40°C : 800Cst

Fortykket : Calciumsulfonatkompleks

Baseolie : Paraffinsk mineral

Droppunkt : +90 - +120°C

Four ball test : 300 kg (weld load)

Arbejdtemp : #0 -30°C til +90°C

#2 -20°C til +120°C

Emballage : 180, 50 & 18kg,

400g patron

400g skruepatron

Art.nr : 285

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

285