

P242

GEVINDSIKRING - MEDIUM



P242 er en gevindsikring med medium styrke. Giver en hurtig sikring og forsejling af f.eks. boltsamlinger. P242 er vibrationssikker, demonteringsbar og dækker ca. 80% af behovet for gevindsikring. Behandlede dele samles let, da limen fungerer som smøremiddel. Den thixotrope vedhæftning gør at produktet hverken løber eller drypper ved montering. P242 er brugervenligt med "hvidt sikkerhedsdatablad" Ikke klassificeret (CLP).

APPLIKATIONER

P242 Gevindsikring erstatter låseskiver og låsemøtrikker. Låser og tætnet skruer, bolte og møtrikker op til M36.

Typiske boltsamlinger: Maskinværktøj · Gearkasser · Lejehuse · Hydraulikforskrutninger · Transportører · Konstruktionsudstyr

EGENSKABER

- Universal sikring og tætning.
- Medium styrke.
- Vibrationssikker.
- Demonteringsbar.
- Fungerer som smøremiddel ved montering.
- Farvekode blå.

INSTRUKTION

1. Rengør og aftør de flader som skal limes. Anvend med fordel P7063 Cleaner ved rengøring.
2. Påfør limen på gevindet og monter delene.
3. Fikseringstid 15 minutter for håndterbar styrke.
4. Ved brug af aktivator skal denne appliceres først og tørre.

BEHOV FOR P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR

- Hvis materialet er inaktivt / passivt som f.eks. plast og rustfrit.
- Ved behov for hurtigere hærdning.
- Anbefales ved montering under +15°C.

OPBEVARING

+5°C til +25°C, optimalt er tørt, køligt og ikke i direkt sollys.

MILJØ & BRUGERVENLIGHED

Produktet er ikke klassificeret som skadeligt for miljø og brugere. Ikke klassificeret i henhold til CLP, se sikkerhedsdatablad.

EMBALLAGE

P242 Flaske 50 ml · P242C Blisterpakning 50 ml.

Leverandør:

Payback Danmark ApS · Industrivej 11 · 4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386 · info@pld.dk · www.payback-Lubricants.dk

TEKNISK INFORMATION

Kemitype	Dimetakrylat
Hærdning	Anaerob
Farve	Blå
Styrke	Medium
Viskositet - 25°C	1200 cps tixotropisk
Maks. gevindstørrelse	M80
Flammepunkt	>80°C
Vægt	1,06
Temperaturområde	-55°C til +150°C

HÆRDNING

Fiksering med aktivator	< 5 min. ved 20°C
Fiksering uden aktivator	< 20 min. ved 20°C
Fuldt hærdet	24 timer
Brudstyrke	16 Nm
Løsdrejningsmoment DIN 54454	22 Nm
Tilrådelig belastning DIN 54454	8 Nm til 15 Nm
Aktivator/hurtighærdet	P7649 Activator



FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeffekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifikke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater, der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et