

# P529 BLACK GASKET

## FLYDENDEPAKNING +300°C



P529 Black Gasket er en multifunktionel og fleksibel silikonepakning til applikationer op til +300°C. Den høje vedhæftning, konsistens og aldersbestandighed giver en sikker og permanent forsegling i mange forskellige applikationer. Vulkaniserer ved stuetemperatur. Modstandsdygtig overfor opløsningsmidler, olie, glykol, brændstoffer og de fleste kemikalier. Vandtæt og giver ikke anledning til korrosion.

### APPLIKATIONER

P529 Erstatte pakninger af filt, kork, gummi, papir, metal osv.  
Fremragende til: Manifolde · Indsugningsrør · Motorblokke · Gearkasser · Bundkar · Vandpumper · Ventildæksler · Lygter m.m.

Fremragende pakning til: Køle-, hygiejne-, industrielle-, marine- samt elektriske applikationer og installationer.

### HÆFTER PÅ

Beton · Glas · Gummi · Metal · Plast · Træ · Vinyl.

### EGENSKABER

- Universaltætning.
- Meget varmebestandig +300°C.
- Bestandig.
- Elastisk.
- Resistent mod olier og de fleste kemikalier.

### INSTRUKTION

1. Rengør overflader for fedt, olie og snavs. Anvend med fordel P7063 Cleaner ved rengøring.
2. Applicer P529 og saml delene.

### OPBEVARING

Opbevaringstemperatur +5°C til +25°C.  
Optimalt er tørt, køligt og ikke i direkte sollys.

### MILJØ & BRUGERVENLIG

Produktet er ikke klassificeret som skadelig for miljø og brugere. Ikke klassificeret i henhold til CLP se sikkerhedsdatablad.

### EMBALLAGE

P529 Black Gasket 200ml (trykpatron).

### Leverandør:

Payback Danmark ApS · Hjulmagervej 1 · 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386 · info@pld.dk · www.payback-Lubricants.dk



### TEKNISK INFORMATION

Kemitype	100% Silikonpolymer
Udseende	Sort pasta
Krympning	Ingen
Hærdningstid (skindtør)	5 min. ved 20°C
Hærdningshastighed 25°C, luftfugtighed 50%	3mm pr. 12 timer
Rengøring	Mineralsk terpentint
Appliceringsstemperatur	+5°C til +60°C
Vægt	1,04 g/ml
Kontinuerlig temperatur	+300°C
Kortvarig temperatur	+350°C

### ANBEFALET FUGEBREDDE / DYBDE

Min. fugebredde	4mm
Maks. fugedybde	30mm
Dybde/Bredde forhold	Maks. Dyb.= 50% af Br.
Dækning 220ml	10m linjer (9 x 9mm)

### LIM OG TÆTNINGSEGENSKABER

Fleksibilitet	± 30%
Temperaturesistens	-50°C til +300°C
Hårdhed	30 Shore A
Elastisitetskoefficient	450% DIN 53504