

# P577

## GEVIND- OG RØRTÆTNER



P577 Gevind- og rørtætner som er særligt universal ved tætning og låsning af rørgevind og andre gevindskårne dele. Forsegler straks op til 10 bars tryk og 350 bar efter 24 timer. P577 yder meget god modstand mod kemikalier og opløsningsmidler. P577 er fri for opløsningsmidler og har "hvidt sikkerhedsdatablad" ikke klassificeret (CLP).

### APPLIKATIONER

P577 Tætner straks og yder meget god modstand imod: Acetone · Blyfri benzin · Bremsevæske · Diesel · Ethanol · Gasser · olier samt de fleste kemikalier og opløsningsmidler som transporteres via rør.

**BEMÆRK:** Ikke egnet til anlæg der håndterer oxygen.

### EGENSKABER

- Universal gevindtætner.
- Medium styrke.
- Gas godkendt EN751.
- Maks. gevind størrelse M80 / 2".
- Tætner straks op til 10 bar og 350 bar efter hærdning.

### INSTRUKTION

1. For bedste resultat, rengør med Payback P7063 Cleaner.
2. Påfør produktet på de forreste udvendige gevind.
3. Tætningsmidlet skal tvinges ind i gevindet ved sammenskruing.
4. Ved større gevind skal tætningsmidlet påføres både på det indre og ydre gevind for bedst mulige tætning.
5. Ved brug af P7649 Activator skal det påføres først og tørre.

### BEHOV FOR P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR

- Hvis materialet er inaktivt / passivt, f.eks plast og rustfrit.
- Ved behov for hurtigere hærdningstid.
- Anbefales ved montering under +15°C.

### OPBEVARING

Opbevaringstemperatur +5°C til +25°C.  
Optimalt er tørt, køligt og ikke i direkte sollys.

### MILJØ & BRUGERVENLIG

Produktet er ikke klassificeret som skadelig for miljø og brugere. Ikke klassificeret i henhold til CLP se sikkerhedsdatablad.

### EMBALLAGE

P577C Blisterpakning 50 ml.

Leverandør:

Payback Danmark ApS · Hjulmagervej 1 · 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386 · info@pld.dk · www.payback-Lubricants.dk

### TEKNISK INFORMATION

Kemitype	Dimetakrylat Ester
Hærdningstype	Anaerob
Farve	Transparent hvid
Styrke	Medium
Viskositet - ved 25°C	20,000 cps Tixotropisk
Mellemrum	<0,50 mm
Flammepunkt	>93°C
Vægt	1,10
Temperaturområde	-55°C til +150°C
Opløsningsmidler	INGEN

### HÆRDNING

Fiksering med aktivator	<15 min. vid 20°C
Fiksering uden aktivator	<30 min.vid 20°C
Fuldt hærdet	<24 timer
Løsningsmoment	22 Nm
Låsingsstyrke	18 Nm
Vridningsstyrke	
Aktivator/hurtighærder	P7649 Activator



FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeffekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifikke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater, der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et