

# P580 BOND & SEAL MS LIM & FUGEMASSE



P580 Bond & Seal MS er en stærk elastisk MS Polymer tætninglim af højeste kvalitet. Anvendes til alle mulige opgaver, når man skal lime, forsegle eller fuge, de fleste materialer med en klar eller hvid fuge. Fugthærdning, UV og aldringsbestandig, overmalbar og forbliver fleksibel gennem sin levetid. Temperaturområde: -40°C til +90°C. Gift og lugtfri, miljø- og brugervenlig.

## APPLIKATIONER

P580 Bond & Seal MS har en høj vedhæftning på de fleste materialer: Beton · Glas · Keramik · Metal · Malede flader · Sten · Textil · Træ

Erstatter i de fleste tilfælde: Akryl · Silikone · Butylfugemasse · Vin-  
dueskit · Montagelim · Trælim · Polyuretanfugemasse · m.m.

## EGENSKABER

- Til inden- og udendørsbrug.
- Hæfter på de fleste materialer inkl. våde flader og under vand.
- Flexibel, vibrations- og lydæmpende gennem hele sin levetid.
- Fremragende resistens mod kemikalier, skimmel og bakterier.
- En stærk lim som hverken løber eller krymper.
- Forsager ikke korrosion eller ætsning af metal af enhver slags.
- Overmalningsbart med de fleste typer farve og lak.
- Skader ikke bagsiden på spejle og smelter ikke polystyren.
- UV-stabil og meget aldringsbestandig.
- Kan fryse og tøj gentagende gange med bibeholdte egenskaber.
- Misfarver ikke natursten, marmor, skiffer, granit, m.m.
- Gift- og lugtfri, indeholder ikke silikone, f-talater, isocyanater, syre og er helt fri for opløsningsmidler.

## INSTRUKTION

1. Flader skal være rene for fedt, støv eller anden forurening. Anvend med fordel P7063 Cleaner ved rengøring.
2. Påfør og spred fugen efter behov med en spartel eller lignende som er dyppet i vand med lidt rengøringsmiddel.
3. Lad produktet hærde.

## OPBAVERING

+5°C til +25°C, optimalt er tørt, køligt og ikke i direkte sollys.

## MILJØ & BRUGERVENLIG

Produktet er ikke klassificeret som skadelig for miljø og brugere. Ikke klassificeret i henhold til CLP se sikkerhedsdatablad.

## EMBALLAGE

P580 Fugepatron 310 gr.

Leverandør:

Payback Danmark ApS · Industrivej 11 · 4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386 · info@pld.dk · www.payback-Lubricants.dk

## TEKNISK INFORMATION

Kemisk type	Fugthærdende polymer
Farver	Helt klar eller hvid
Styrke	Høj
Viskositet	Ekstremt høj
Strækningsgrænse (ASTM D412)	300%
Modul ved brud (ISO8339)	0,7 Mpa
Hærdningshastighed 23°C, luftfugtighed 50%	4 mm pr. døgn
Trækstyrke 100%	1,3 Mpa
Krybning (DIN 52451)	6%
Hårdhed (DIN 53505)	40 Shore A
Regenerering	45
Farvning	Ingen
Overfladetør	Ca. 10 minutter
Mellemrum	Ubegrænset
Vægt	1,44
Applicerings temperatur	+5°C til +50°C
Temperaturområde	-40°C til +90°C



**FORHOLDSREGLER:** Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeffekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifikke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater, der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et

bestemt formål, eller at brugen af sådanne oplysninger eller produkter ikke krænker ethvert patent.